

## Aquawood Ligno+ Base

57960



### A termék leírása

Speciális alkid-/ akrildiszperzió alapú vízzel hígítható favédő impregnáló szer, szakmai és ipari felhasználásra, puhafákhoz (tűlevelű fafajok). Kizárólag színtelen alapozóval alkalmazható Ligno+ Sealer / Ligno+ Top!

### Különleges tulajdonságok

Hatékony fényvédő anyagot tartalmaz, mely hullámhossz alapján szűri az UV sugárzást és stabilizálja a faanyag lignin komponensét. Ezáltal a fa természetes színárnyalata sokkal tovább megmarad, mint az eddig alkalmazott tűlevelű faanyagokhoz használt alapozók esetében. A hatóanyag ÖNORM B 3803 ill. DIN 68800-3 alapján megfelelő védelmet nyújt képenészek (EN 152-1 vizsgálat) és farontó gombák (EN 113 vizsgálat) ellen. Felhordási mennyiség, norma ellenőrzése, rendszer kialakítása: Impregnálás: 120 g/m<sup>2</sup> / középső réteg: 100 g/m<sup>2</sup>

#### Hatóanyagok (B, P)

0,80 % IPBC (jódpropinil-butilkarbamát)  
0,80 % propiokonazol

### Alkalmazási területek

3. védelmi osztály (felhasználási osztály) esetén ablakok, kültéri ajtók (tűlevelű faanyag). Színanyagot tartalmazó lomblevelű faanyagok, mint pl.: meranti. mahagóni, stb., nem hatásos.

### A felhordás módja

Rövid bemerítés, elárasztás; **szórásra nem alkalmas!**  
**Ha különleges esetekben mégis szórással kerül felhordásra a szer, A2/P3 légzésvédelmi álarc használata kötelező.**

### Impregnálás

1 x Aquawood Ligno+ Base  
A rétegek közötti száradási idő minimálisan 4 óra kell hogy legyen  
Visszacsiszolni tilos!

#### Fedőréteg felhordása nélkül nem lesz időjárásálló!

### Köztes réteg

Aquawood Ligno+ Sealer 59110 merítés, vagy elárasztás (lásd: adatlap)  
A rétegek közötti száradási idő minimálisan 2 óra kell hogy legyen  
Simító csiszolás szemcsemérete 220 - 240

<b>Fedőréteg</b>	1 x Aquawood Ligno+ Top 59111 (lásd: adatlap)
<b>Hígítás</b>	Merítési, ill. Árasztási idő: kb. 12 s DIN 53211 (4-mm-es edény, 20 C), kb. 50 s (2-mm-es edény) a párolgási veszteségeket víz hozzáadásával egyenlítse ki.
<b>Száradási idő</b> (szobahőmérsékleten 20 °C)	Minimálisan 4 óra
<b>Munkaeszközök</b>	Használatot követően azonnal tisztítsa meg vízzel. A rászáradt festékmaradékokat a könnyen lebomló ADLER tisztítószerrel távolíthatja el.
<b>Csomagolás</b>	5 l, 25 l, 120 l-tartály
<b>Tárolás</b>	Hideg, de fagymentes helyen
<b>Eltartható</b>	Az eredeti csomagolásban minimálisan 1 év.
<b>Színárnyalatok</b>	Színtelen
<b>Biztonságtechnikai tudnivalók</b>	<p>Kérjük használatkor vegye figyelembe a favédő szerekre vonatkozó irányelveket és a biztonsági adatlapot!</p> <p>A favédő szerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak, melyek megvédik a faanyagot a gomba és rovarfertőzésektől. Ezért ezeket csak különleges esetekben, vagy az előírásnak megfelelően alkalmazza.</p>
<b>Különleges utasítások</b>	Kérjük vegye figyelembe a faablakok szórással történő kezelésére vonatkozó irányelveket.