


Aquawood Ligno+ Top

59111



A termék leírása

Akrilát-/PUR-diszperzió alapú, vízzel hígítható szintelen fedőfesték, szintelen rendszerkialakításhoz Ligno+ Base / Ligno+ Sealer / Ligno+ Top-al. Nagyon jó időjárás-állóság, nagyfokú átlátszóság, száradási képesség, vízellenállóság, és kiváló alkalmazhatóság. Környezetbarát, légzésaktív, nem tartalmaz biocideket.

Különleges tulajdonságok

Erős és tartós UV-védelem, melyet egy új szerves UV-abszorber és egy szervesetlen hullámhossz alapú fényszűrő anyag kombinációja biztosít.

Alkalmazási területek

Puhafából (tűlevelű fák) készült ablakokhoz és ajtókhöz, Ligno+ rendszerkialakítással, kivételt képeznek azok a helyek, ahol magas a páratartalom (pl uszodák).

A felhordás módja

Szórással (Airless, Airmix)

Impregnálás

Aquawood Ligno+ Base 57960 (lásd: adatlap)
A rétegek közötti száradási idő minimálisan 4 óra kell hogy legyen
Visszacsiszolni tilos!

Köztes réteg

Aquawood Ligno+ Sealer
A rétegek közötti száradási idő minimálisan 2 óra kell hogy legyen
Simító csiszolás szemcsemérete 220 - 240

Fedőréteg

Aquawood Ligno+ Top 59111 (lásd: adatlap)
Nedves rétegvastagság 250 - 275 µm

Teljes száraz rétegvastagság

Minimálisan 80 µm, melyet a leírtaknak megfelelően alakítottunk ki.

A túl vastag réteg, kb. 120 µm –től, csökkenti a diffúziós képességet, ezért kerülendő.

Tömítőszerekkel való kompatibilitás

Kizárólag tesztelt típusokat alkalmazzon! Szilikonlista hozzáférhető.

Ápolási és helyreállítási kezelés

Ápolás: ADLER Pflegeset plus 51695-el, helyreállítás: az eredeti rétegfelhordással. Ligno+ Top felhordása kb. 10% Aquawood - DSL 80085 –hez alkalmas hígítóval.

Hígító

Szükség esetén vízzel

Száradási idő (20°C-on szobahőmérsékleten)

Porszáraz	Kb. 30 perc múltán
Nem ragad	Kb. 3 óra múltán
Teljesen száraz	Kb. 12 óra múltán

Felhordási és munkadarab hőmérséklet

Nem lehet alacsonyabb, mint: + 10 °C
A levegő magas páratartalma, és/vagy alacsony hőmérséklete elhúzódo száradást eredményeznek. Kerülje a közvetlen napsütést (túl gyors száradás).

Munkaeszközök

Használatot követően azonnal tisztítsa meg vízzel. A rászáradt festékmaradékokat a ADLER Aqua-Cleaner-el, vagy ADLER tisztítószerrel távolíthatja el.

Kiadósság

Airless-szórással:
kb. 500 g/m² ill. 150 - 200 g/lfm ablakprofil

Csomagolás

5 kg, 25 kg, 90 kg-tartály

Tárolás

Hideg, de fagymentes helyen

Eltartható

Az eredeti csomagolásban minimálisan 1 év

Színárnyalatok

Színtelen

Különleges utasítás

Kérjük vegye figyelembe a faablakok szórással történő kezelésére vonatkozó irányelveket és normákat!

Biztonságtechnikai tudnivalók

Kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!