

# MISCHTABELLE FÜR LÖSEMITTELLACKE VON



Lacksystem	Prodnr.	Mischungsverhältnis (Gewichtsteile)	Härter	Prodnr.	Topfzeit	Verdünnung	Prodnr.	Glanzgrade/ Farbton	Gebindegrößen	Zugabemenge für die Verarbeitung (in Gewichtsprozent)	
										mit Druckluft	mit Airless oder Airmix

## Grundierungen farblos

PUR-Füllgrund	25251	2 : 1	PUR-Härter	82031	4 Stunden	DD-Verdünnung	80019		5 kg, 20 kg	15 - 20 %	10 - 15 %
DD-Isoliergrund	25103	1 : 1	DD-Härter	82001	8 Stunden	DD-Verdünnung	80019		1 kg, 5 kg	MDF-Isolierung: 50 % sonst unverdünnt	MDF-Isolierung: 50 % sonst unverdünnt

## Grundierungen pigmentiert

PUR-Spritzfüller	25515	10 : 1	PUR-Härter	82019	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	weiß		20 - 25 %	15 - 20 %
Mischungsverhältnis	Volumsteile:	5 : 1	PUR-Härter	82019		DD-Verdünnung	80019			35 - 45 Vol. %	30 - 35 Vol. %

## Mehrschichtlacke farblos

Legnopur	26211 ff	10 : 1	PUR-Härter	82019	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	G10 - G70	4 kg, 20 kg, 180 kg	10 %	unverdünnt
Ventopur	26291 ff	10 : 1	PUR-Härter	82019	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	G10 - G70	20 kg, 180 kg	5 - 10 %	unverdünnt bis 5 %
Ecopur	25491 ff	10 : 1	PUR-Härter	82019	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	G10 - G70	20 kg, 180 kg	10 %	unverdünnt
Tiropur	25401 ff	10 : 1	PUR-Härter	82019	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	G10 - G100	4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg	25 - 30 %	10 - 15 %
PUR-Finish Select	26241 ff	10 : 1**	PUR-Härter	82039	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	G10 - G70	10 kg, 20 kg, 180 kg	10 - 15 %	5 %
Isopur	26101 ff	10 : 1	PUR-Härter	82019	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	G10 - G50	4 kg, 20 kg	10 %	5 %
PUR-Natureffekt	26131	10 : 1	PUR-Härter	82029	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	stumpfmatt	4 kg, 20 kg	unverdünnt	unverdünnt
PUR-Treppenlack	26303 ff	5 : 1	PUR-Härter	82029	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	G30 - G70	4 kg, 20 kg	10 %	unverdünnt bis 5 %

## Mehrschichtlacke pigmentiert

Pigmopur	24005 ff	10 : 1	PUR-Härter	82019	1 Arbeitstag*	DD-Verdünnung	80019	RAL, NCS, SAN, ...	1 kg, 4 kg, 20 kg	20 %	10 %
MDF 4 in 1	23821 ff	3 : 1	PUR-Härter	82031	ca. 5 Stunden	DD-Verdünnung	80019	RAL 9010, RAL 9016	3 kg, 15 kg	20 %	10 %

## Decklacke farblos

Pigmotop	25363 ff	10 : 1	PUR-Härter	82019	3 Arbeitstage	DD-Verdünnung	80019	G30 - G100	4 kg, 20 kg	10 - 15 %	unverdünnt bis 5 %
PUR-Glanzlack*	25282 ff	3 : 1	PUR-Härter	82019	8 Stunden	DD-Verdünnung	80019	hochglänzend	3 kg, 18 kg	10 %	unverdünnt

\* bitte Arbeitsrichtlinien zur Hochglanzlackierung beachten!

\* ... abgemischtes Material kann am nächsten Tag noch verarbeitet werden, muss aber 1 : 1 mit frisch abgehärtetem Material gemischt werden.

Ich bin für Sie erreichbar

\*\* ... auch ohne Härterzugabe verarbeitbar.

Für Auskünfte stehen Ihnen selbstverständlich unsere Mitarbeiter in der Anwendungstechnik: +43 5242 6922-351 oder unsere ADLER-Außendienstmitarbeiter zur Verfügung.  
Bitte beachten Sie auch die entsprechenden technischen Merkblätter!