

# MISCHTABELLE FÜR WASSER-MÖBELLACKSYSTEME VON



| Lacksystem | Prodnr. | Mischungsverhältnis (Gewichtsteile) | Härter/Vernetzer | Topfzeit | Verdünnung | Glanzgrade/Farbton | Gebindegrößen | Zugabemenge für die Verarbeitung (in Gewichtsprozent) |                         | Anmerkung |
|------------|---------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|--------------------|---------------|---|-------------------------|-----------|
|            |         |                                     |                  |          |            |                    |               | mit Druckluft   | mit Airless oder Airmix |           |

## Grundierungen farblos

|               |          |          |                  |                           |                          |  |                     |          |                     |   |
|---------------|----------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|---|
| Alkosan-Grund | 16852 ff | 100 : 10 | PUR-Härter 82019 | 1 Arbeitstag <sup>1</sup> | Alkosan-Verdünnung 80082 |  | 4 kg, 20 kg, 180 kg | 5 - 10 % | unverdünnt bis 10 % | für Hölzer mit wasserlöslichen Holzinhaltstoffen (z.B. Eiche) |
|---------------|----------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|---|

## Grundierungen pigmentiert

|                        |          |  |  |  |        |      |             |     |            |  |
|------------------------|----------|--|--|--|--------|------|-------------|-----|------------|--|
| Aqua Spritzfüller weiß | 31010 ff |  |  |  | Wasser | weiß | 6 kg, 32 kg | 5 % | unverdünnt |  |
|------------------------|----------|--|--|--|--------|------|-------------|-----|------------|--|

## Mehrschichtlacke farblos (1- und 2-K Verarbeitung möglich)

|                      |          |         |                       |                        |                              |           |             |      |            |                         |
|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------|------------|-------------------------|
| Aquarapid CFB        | 30451 ff | 100 : 2 | Aqua-Vernetzer 82210  | 3 Tage <sup>3</sup>    | Wasser oder Aqua Fluid 80044 | G10 - G90 | 4 kg, 20 kg | 10 % | unverdünnt | 1- und 2-K verarbeitbar |
| Aquasoft CFB         | 30361 ff | 100 : 2 | Aqua Vernetzer 82210  | 3 Tage <sup>3</sup>    | Wasser                       | G10 - G70 | 5 kg, 25 kg | 5 %  | unverdünnt | 1- und 2-K verarbeitbar |
| Aquastep Select thix | 30185 ff | 100 : 7 | Aqua-Pur-Härter 82220 | 8 Stunden <sup>4</sup> | Wasser                       | G50 - G90 | 4 kg, 22 kg | 5 %  | unverdünnt | 1- und 2-K verarbeitbar |

## Decklacke farblos

|              |          |          |                       |                        |        |            |             |      |            |  |
|--------------|----------|----------|-----------------------|------------------------|--------|------------|-------------|------|------------|--|
| Aquatop CFB  | 30443 ff | 100 : 10 | Aqua-Pur-Härter 82221 | 8 Stunden <sup>2</sup> | Wasser | G30 - G70  | 4 kg, 20 kg | 5 %  | unverdünnt |  |
| Aquafeel CFB | 30431 ff | 100 : 10 | Aqua-Pur-Härter 82221 | 8 Stunden <sup>2</sup> | Wasser | stumpfmatt | 4 kg, 20 kg | 10 % | unverdünnt |  |

## Mehrschichtlacke pigmentiert

|               |          |  |  |  |        |               |                |     |            |  |
|---------------|----------|--|--|--|--------|---------------|----------------|-----|------------|--|
| Pigmocryl CFB | 31105 ff |  |  |  | Wasser | RAL, NCS, SAN | 1 kg bis 25 kg | 5 % | unverdünnt |  |
|---------------|----------|--|--|--|--------|---------------|----------------|-----|------------|--|

## Zusätze für Aquarapid CFB 30451

|            |               |  |  |  |  |   |        |  |  |   |
|------------|---------------|--|--|--|--|---|--------|--|--|---|
| Aqua Tint  | 89251 bis -53 |  |  |  |  | hell, mittel, dunkel und lt. Aqua Tint Fächer | 250 ml |  |  | Zugabemenge bis max. 1 % für stärkere Anfeuerung  |
| Aqua Fluid | 80044         |  |  |  |  |   | 5 L    |  |  | Zugabemenge 20 - 25 % für markante Porenzeichnung |

<sup>1</sup> ... nach 24 Stunden mit 1 : 1 frisch abgehärtetem Material mischen

<sup>2</sup> ... Verlängerung der Topfzeit nicht möglich!

<sup>3</sup> ... nach 3 Tagen mit frisch abgehärtetem Material 1 : 1 mischen

<sup>4</sup> ... nach 4 Stunden 1 : 1 mit frisch abgehärtetem Material abmischen

Ich bin für Sie erreichbar

Für Auskünfte stehen Ihnen selbstverständlich unsere Mitarbeiter in der Anwendungstechnik: +43 5242 6922-351 oder unsere ADLER-Außendienstmitarbeiter zur Verfügung.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden technischen Merkblätter!